PRODUKTSPEZIFIKATION	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB		ECO 30 // ECO 30 HB		ECOCLICK 30	
Belagsart	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582		EN ISO 10582	
Belagsart	-	Heterogener elastischer Designbodenbelag					
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		2,0 mm		4,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		0,30 mm		0,30 mm	
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31		Domestic: 23 / Commercial: 31	
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m² - 7.100 g/m² (HB)		3.605 g/m² - 3.600 g/m² (HB)		7.630 g/m²	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I		Typ I		Typ I	
Verschleißprüfung	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³		Group T: ≤ 2,00 mm³	
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 12 Dielen/Paket = 2,60m² 40 Pakete/Palette = 104,05m²	Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 Dielen/Paket = 1,49m² 112 Pakete/Palette = 166,88m²	Dielen: 185 x 1219,2 mm 21 Dielen/Paket = 4,74m² 60 Pakete/Palette = 284,4m²	Dielen: 122 x 610 mm 36 Dielen/Paket = 2,68m² 126 Pakete/Palette = 337,68m²	Dielen (HB): 177,8 x 1219,2 mm 10 Dielen/Paket = 2,17m² 60 Pakete/Palette = 130,2m²	-
		Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 Fliesen/Paket = 2,51m² 52 Pakete/Palette = 130,44m²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 Fliesen/Paket = 2,23m² 60 Pakete/Palette = 133,80m²	Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 12 Fliesen/Paket = 5,02m² 58 Pakete/Palette = 291,16m²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 24 Fliesen/Paket = 4,46m² 68 Pakete/Palette = 294,36m²	Fliesen: 466 x 936 mm 6 Fliesen/Paket = 2,62m² 50 Pakete/Palette = 131m²	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 Fliesen/Paket = 2,23m² 60 Pakete/Palette = 133,8m²
Oberflächenvergütung	-	PUR Ecoprotec™		PUR Ecoprotec™		PUR Ecoprotec™	
Klick System	-	I4F		Zum kleben		Unipush	
Gefaste Kanten (Füge)	-	Ja (Micro bevel)		Ja (Micro bevel)		Ja (Micro bevel)	


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)	Keine Schäden (Type W)
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden	Keine Schäden	Keine Schäden
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,25 mm
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 6 dB	ΔLw = 9 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)	Nicht verändert (0)
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,02 m² K/W	0,04 m² K/W
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet - max. 27°c	Geeignet - max. 27°c	Geeignet - max. 27°c

UMWELT	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
TVOC nach 28 Tagen (AgBB test) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³	≤ 100µg/m³
VOC Emissionsklasse (French regulation) - Raumluftqualität	ISO 16000-9	A+	A+	A+
Floorscore VOC test - Raumluftqualität	ISO 16000-9	Bestanden	Bestanden	Bestanden
Weichmacher	-	Phthatalfrei	Phthatalfrei	Phthatalfrei
Formaldehyde Gruppe	EN 717-1	E1	E1	E1
Recyclingfähigkeit	-	100%	100%	100%

GARANTIEN	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
Garantie im Wohnbereich	-	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantie im Objektbereich	-	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

CE KENNZEICHNUNG	STANDARD	SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB	ECO 30 // ECO 30 HB	ECOCLICK 30
DoP Nummer	-	No. 17-6133-01	No. 001-520	No. 001-521







SOLIDE CLICK 30


ECO30


ECOCLICK30



