

TM-nummer : 003
 Revisiedatum : 14-04-2011
 Version : 03

Produktbeschreibung : Hochglänzender Allwetterlack mit niedrigem Lösemittelanteil

Einsatzgebiet : Grundiertes Holz und grundiertes Metall im Außenbereich

Wichtige Kennzeichen : Langfristiger Schutz
 Optimaler Verlauf
 Sehr lange, dauerhafte Glanzstabilität
 Dauerhafte Elastizität
 Höhe Deckfähigkeit



Eigenschaften

Basis : Modifiziertes Alkydharz

Farbtöne : Weiß und alle Töne aus unserem Farbmischsystem

Dichte bei 20 °C. : 1,23 kg/dm³ für Weiß

Schichtstärke : 45 mu. Trockenfilm

Trockenzeiten : Bei Normklima 20 °C u. R.L. 65%
 Staubtrocken nach ca. 1 Stunde
 Klebefrei nach ca. 5 Stunden

Überspritzbar : Nach ca. 24 Stunden

Glanzgrad : Hochglänzend

Festkörpergehalt : ca. 66 vol%.

Verbrauch : ca. 14-15 m² /liter bei 45 mu. trocken

VOC : ca. 281 g pro Liter

Lagerung : Die Mindestlagerstabilität beträgt 1 Jahr in Original-Gebinde.
 Kühl aber frostfrei lagern.

Verarbeitung

Verarbeitungsweise : Pinsel und Walze

Verarbeitungstemp. : Nicht unter 5 °C und einer rel. LF. höher als 85%.

Reinigungsmittel : Aromatenfreies Testbenzin

Verdünnung : 0 – 2 % aromatenfreies Testbenzin.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett - und staubfrei sein.

Holz:

Das Holz, dessen Feuchtigkeit 15% nicht überschreiten darf, ist vor dem Verarbeiten von Verschmutzungen und Leimresten zu säubern. Die Flächen sind sauber zu schleifen und alle Kanten sind abzurunden (mindestens 3 mm.)

Allgemeine Hinweise

Für Sicherheitsdaten verweisen wir nach dem Sicherheitsdatenblatt von diesem Produkt, welche auf Anfrage verfügbar ist.

Vor der endgültigen Verarbeitung ist der Farbton mittels Probeanstrich zu überprüfen.